



## BETUME POLIESTER UNIVERSAL TL 08

### Descrição do Produto

O BETUME POLIESTER é constituído por resinas de poliéster insaturadas, cargas e aditivos devidamente equilibrados.

É de utilização universal sobre superfícies de ferro, aço, galvanizados, fibra de vidro, madeira, etc,

Para cobertura e enchimento usar TIMIFILLER HS (4:1) ou TIMIRAPID 1K T300

<b>Cor</b>	Cinza
<b>Brilho</b>	Mate
<b>Densidade</b>	1,85 g/cm <sup>3</sup>
<b>Teor de Sólidos (% peso)</b>	99 %
<b>Relação de Mistura</b>	100 : 2 em peso
<b>Diluyente</b>	N/A
<b>Rendimento</b>	N/A
<b>COV</b>	N/A
<b>Tipo de Embalagem (kit)</b>	1950g – 50g

### Secagem / Repintura

<b>Temperatura Atmosférica</b>	25°C
<b>Secagem</b>	20 minutos
<b>Tempo de Vida (Pot Life)</b>	3-4 minutos

### Aplicação e Uso

<b>Preparação:</b>	Misturar o Betume com o Catalisador na proporção correta e em pequenas quantidades de cada vez. A misturar deve ser rápido e homogeneamente. Aplicar logo de seguida.
--------------------	---

### Observações

<b>ESTABILIDADE EM ARMAZÉM</b>	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 1 anos após a sua data de fabrico.
--------------------------------	--

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.