



Desengordurante WBC T610

Desengordurante WBC T610 é um agente de limpeza e desengorduramento para todos os materiais metálicos e plásticos. Pode ser aplicado por pincel, pano ou esponja.

Cor	Incolor		
Processo de Aplicação	Embeber um pano limpo e seco, com Desengordurante WBC T610. Limpar pequenas superfícies (cerca de 0,5 m²) de cada vez e de seguida passar com outro pano, limpo e seco. Conforme os casos, substituir 2 ou 3 vezes o pano durante a limpeza. Não deixar o Desengordurante WBC T610 secar na superfície. A não realização da operação de desengorduramento poderá provocar defeito de pintura tais como: perda total ou parcial de aderência e a formação de blistering (bolhas). É sempre necessário limpar sempre a superfície com o Desengordurante WBC T610 antes e depois de lixar e pintar.		
Endurecedor			
Diluição	Sem diluição		
Viscosidade de Aplicação			
Aplicação	Pressão Pulverização	Bico da Pistola	Número de demãos
Pistola de Pintura			
Airless / Airmix			
Tempo de Vida (Pot Life)			
Espessura do Filme Seco			
Tempo de Espera (Flash Off)			
Lixagem			
Secagem a 20 °C Secagem a 60 °C			
VOC	O valor limite máximo de VOC fixado pela UE para este produto (categoria de produto: IIB/a) na sua forma pronta a aplicar é no máx. de 850 g/litro VOC. O conteúdo máximo de VOC deste produto pronto a aplicar é no máximo de 195 g/litro.		
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.		
Observações	Não utilize o Desengordurante WBC sobre betumes de poliéster devido à alta sensibilidade destes á água.		

Os elementos contidos neste boletim técnico correspondem aos nossos conhecimentos actuais, têm carácter orientativo e podem ser alterados sem aviso prévio. Uma vez que as condições de aplicação se encontram fora do nosso controlo, não nos responsabilizamos pelos resultados finais obtidos na sua utilização.

