

MASSA CORRIDA AIRLESS TL 09

DESCRIÇÃO

A MASSA CORRIDA AIRLESS é um produto inovador para ser aplicada no interior, com pistola airless em suportes de gesso cartona, rebocos de cimento, massa sintéticas etc.

É formulada com um polímero de PVA, cargas e aditivo, em proporções equilibradas.

PROPRIEDADES

- Opacificante branco
- Fácil aplicação
- Rapidez na aplicação.
- Não necessita de espátula para o alisamento.
- Não necessita de meios de elevação para aplicação em tetos.
- Bom enchimento.
- Fácil lixagem

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco
Aspeto	Mate
Densidade	1.770 ± 0.020 g/cm ³
Viscosidade	N/A
Teor sólidos (% em peso)	75 % – Valor Teórico
COV	Produto fora do âmbito da Diretiva 2004/42/CE

CAMPO DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO	Pistola airless
TEMPO DE SECAGEM	Superficial 1 a 2 horas Lixar 6 a 8 horas
LIMPESA DO MATERIAL	A limpeza do material deve ser feita com água imediatamente a seguir à aplicação.
CONSUMO MÉDIO	0,8 kg / m ²
DILUIÇÃO	N/A



MATEMENDES – Materiais de Construção Mendes, Lda.
Zona Industrial de Murça, Lote 2
5090-210 Palheiros, Murça • Portugal
Tel.: (+351) 259 511 101 / 259 093 112 • Telem.: (+351) 915 010 652
Facebook: www.facebook.com/timicorportugal
E-mail: sandra@matmendes.com • Site: www.matmendes.com
Pessoa Coletiva N.º PT 506 424 901

FICHA TÉCNICA

MASSA CORRIDA AIRLESS TL 09

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	$\geq 5^{\circ}\text{C}$
Humidade relativa	$\leq 80\%$
Temperatura do suporte	2 a 3 $^{\circ}\text{C}$ acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 $^{\circ}\text{C}$, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 $^{\circ}\text{C}$. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.