

TIMIPLAST – TINTA PLÁSTICA EXTERIOR

DESCRIÇÃO

A Tinta Timiplast Exterior é uma tinta baseada numa dispersão aquosa de um copolímero de vinil veova, cargas e pigmentos selecionados, proporcionando acabamentos de boa qualidade e beleza decorativa com aspeto mate numa vasta gama de cores, desde os tons pastel até às cores fortes.

Está indicada para todo o tipo de paredes interiores e exteriores, sobre o mais variado tipo de substratos, rebocos areado e liso, cimento, betão, estuques sintéticos, estanhados e outros, em pinturas novas ou repinturas de tintas plásticas lisas convencionais, não brilhantes.

PROPRIEDADES

- Ótima aplicabilidade
- Bom poder de cobertura e brancura
- Excelente capacidade de resistência ao polimento húmido e seco
- Boa resistência à alcalinidade
- Anti-Salpícos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco e outras
Aspeto	Mate
Densidade	1.460 ± 0.020 g/cm ³
Viscosidade	110 - 110 KU
Teor sólidos (% em peso)	56 % – Valor Teórico
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/c) 40g/l (2010)	Este produto contém no máximo 39,9g/l

CAMPO DE APLICAÇÃO

Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e de outros contaminantes.

PROCESSO APLICAÇÃO

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Timisolador Acrílico Branco. Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de Timisolador Acrílico Incolor. Sobre gesso cartonado e estuque projetado, aplicar uma demão de Primário Praitimicryl ou Timisolante Aquoso Branco.

TIMIPLAST – TINTA PLÁSTICA EXTERIOR

Suportes anteriormente pintados

Interiores - Escovar para remover a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas com Massa Timifendas e remover gorduras e poeiras.

Exteriores - Efetuar uma lavagem com o auxílio de um jato de água sobre pressão e deixar secar; refazer as zonas danificadas e proceder como para os suportes novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Timisolador Acrílico Incolor.

Suportes anteriormente caiados - Escovar cuidadosamente. Se possível efetuar uma lavagem como auxílio de um jato de água sobre pressão, deixar secar e aplicar uma demão de Timisolador Acrílico Incolor.

Rebocos de cimento novos – Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 28 dias. Os rebocos devem apresentar-se secos, firmes, limpos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário Praimicryl ou Timisolante Aquoso Branco e deixar secar.

Rebocos anteriormente pintados – Efetuar uma limpeza com o auxílio de um jato de água sob pressão, escovar para remover tinta velha não aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para os rebocos de cimento novos.

APLICAÇÃO

Trincha, rolo anti-gota e pistola

TEMPO DE SECAGEM

Superficial – 1 a 2 horas

Repintura – 10 a 12 horas

LIMPESA DO MATERIAL

A limpeza do material deve ser feita com água imediatamente a seguir à aplicação.

CONSUMO

8 a 10 m²/l/demão

DILUIÇÃO

Diluir a primeira demão com 15-20 % de água e as demãos seguintes com 5-10 % de água

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

≥ 5 °C

Humidade relativa

≤ 90 %

Temperatura do suporte

2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

Não aplicar a Tinta Timipast Exterior sobre suportes muito quentes por exposição ao Sol

TIMIPLAST – TINTA PLÁSTICA EXTERIOR

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

OBSERVAÇÕES

É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes de lavar as superfícies pintadas.

Deve-se esfregar suavemente a zona a limpar, com o auxílio de um pano macio humedecido e detergente neutro.

Não utilizar nunca detergentes abrasivos. Sempre que se realize a aplicação da tinta em locais em que, devido às condições ambientais, se preveja a possibilidade de ataque por fungos ou algas, recomenda-se a adição de Aditivo Antifungos e Algas até ao máx. de 5%.