

TIMIPOROS – TAPA POROS CELULOSO

DESCRIÇÃO

O **Timiporos** é um produto baseado numa mistura de resinas nitrocelulósicas e alquídicas, destinado à indústria de mobiliário e outras indústrias da madeira. Especialmente formulado para ser utilizado como primeira demão no envernizamento de madeiras novas usadas em interior (acabamento do tipo poro fechado), melhorando o aspeto final do envernizamento. É ainda recomendado para proteção de madeiras, evitando as manchas devidas ao contacto com as massas de reboco, cimento e gesso.

PROPRIEDADES

- Grande facilidade de aplicação e secagem
- Bom enchimento e capacidade de selagem do poro da madeira
- Boa capacidade de lixagem

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Incolor
Aspeto	Mate
Densidade	0,935 ± 0.050 g/cm ³
Viscosidade	90 - 110 KU
Teor sólidos (% em peso)	30 % – Valor Teórico

PROCESSO APLICAÇÃO

Dado que o verniz não encobre imperfeições, pelo contrário, realça-as, é importante a atenção dispensada à preparação da superfície dependendo disso os bons resultados do acabamento final. Por isso, a superfície de madeira deve estar limpa, seca, isenta de sujidade ou gordura, devidamente preparada a qual deve ser lixada no sentido das fibras da madeira com lixa de grão P280 ou P320 antes da aplicação do **Timiporos**. A aplicação de uma demão farta de **Timiporos** permite melhorar o aspeto e o desempenho do Verniz de acabamento.

APLICAÇÃO	Pistola Convencional
TEMPO DE SECAGEM	Superficial – 30 minutos a 1 hora Endurecimento – 1 a 2 horas Para lixagem – 2 a 3 horas
LIMPESA DO MATERIAL	A limpeza do material deve ser feita com Diluyente Celuloso
CONSUMO	8 a 10 m ² /L/Demão, dependendo da variedade, absorção e porosidade da madeira.
DILUIÇÃO	Diluir com 10 % a 15% com Diluyente Celuloso

TIMIPOROS – TAPA POROS CELULOSO

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura Ambiente	≥ 5 °C
Humidade relativa	≤ 70 %
Humidade do Suporte	Entre 8 e 12%
Temperatura do Suporte	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

OBSERVAÇÕES

Não aplicar o **Timiporos** sem que a madeira esteja em perfeitamente seca, pois pode originar o esbranquiçar do filme pelicular.

Não aplicar o **Timiporos** em dias muito húmidos ou frios. A presença de humidade pode originar o esbranquiçamento do filme pelicular.

NOTA:

RESERVADO AOS UTILIZADORES PROFISSIONAIS