

TIMISOLADOR - Primário Acrílico Branco

DESCRIÇÃO

O Timisolador Acrílico Incolor é formulado com resinas de partícula fina, 100% acrílicas e destina-se ao isolamento de substratos alcalinos ou pouco consistentes e pulverulentos, antes da aplicação da tinta de acabamento.

Este Primário Fixador possui boa penetração e isolamento do substrato, eliminando as diferenças de absorção do suporte. No exterior e interior, como 1ª demão sobre paredes lisas de seral, estuque, alcalinidade, manchas de humidade e diferente uniformidade em absorção das paredes, de modo que todas as tintas que se vão aplicar posteriormente tenham boa aderência, e em todos os casos em que não se tenha muita substrato.

PROPRIEDADES

- Excelente poder aglutinador dos substratos (fachadas e paredes)
- Boa capacidade de penetração e aderência
- Excelente resistência aos álcalis
- Elevada permeabilidade ao vapor de água

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco
Aspeto	Mate
Densidade	1.45 ± 0.02 g/cm ³
Viscosidade	80 – 90 KU
Teor sólidos (% em peso)	64 % – Valor Teórico
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/h) 750g/l (2010)	Este produto contém no máximo 749g/l

PROCESSO APLICAÇÃO

Rebocos de cimento novos – Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês.

Os rebocos devem apresentar-se secos, firmes, limpos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes.

Rebocos anteriormente pintados – Efetuar uma limpeza cuidadosa com jato de água sob pressão ou escovar para remover tinta velha não aderente. Refazer as zonas danificadas. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Este isolante não deve ser aplicado sobre tintas novas ou envelhecidas mal aderentes ao suporte, pois poderá atuar como decapante. Em caso de dúvida recomenda-se a realização de um ensaio prévio de repintura para verificar o seu comportamento.

TIMISOLADOR - Primário Acrílico Branco

Estuque projetado – O suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Se for necessário efetuar uma lixagem do primário e no caso do mesmo ser removido total ou parcialmente, deve-se aplicar uma nova demão de forma a evitar a aplicação da tinta de acabamento diretamente ao estuque.

Gesso cartonado – Efetuar a regularização das juntas e tapar os pregos com massa de reparação e proceder a uma lixagem cuidadosa para garantir um bom nivelamento do suporte.

APLICAÇÃO

Trincha ou rolo anti-gota

DILUIÇÃO

Seral: 3/1 com Diluente Timisolador

Rebocos: 4/1 com Diluente Timisolador

Estanhados: 3 / 1 com Diluente Timisolador

TEMPO DE SECAGEM

Superficial – 1 a 2 horas

Repintura – Nunca inferior a 6 horas

LIMPESA DO MATERIAL

A limpeza do material deve ser feita com Diluente Timisolador ou Diluente Celuloso imediatamente a seguir à aplicação.

RENDIMENTO

10 a 12 m²/L/demão.

DILUIÇÃO

Pistola convencional – 10 a 15 %

Pistola Airless – 5% max.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente

≥ 5 °C

Humidade relativa

≤ 80 %

Temperatura do suporte

2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

TIMISOLADOR - Primário Acrílico Branco

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem.

Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

OBSERVAÇÕES

1 - Durante a aplicação do estuque projetado devem seguir-se algumas regras de forma a evitar o aparecimento de defeitos nos revestimentos de acabamento:

- O estuque de acabamento deve ser aplicado de uma forma homogénea, com espessura entre 1 a 2 mm, evitando a formação de zonas com diferenças de absorção.

- O estuque de acabamento deve ser aplicado sobre o estuque de enchimento com um intervalo máximo de 24 horas; se este procedimento não for respeitado e cumprido poderá existir uma má aderência entre camadas, surgindo pulverulência.

2 - No caso específico do gesso cartonado hidrofugante, pode ser necessário, a aplicação de um maior número de demãos da tinta de acabamento.