

TIMITEX – TINTA TEXTURADA EXT./INT.

DESCRIÇÃO

A **Tinta TEXTURADA** é uma tinta baseada numa dispersão aquosa de um copolímero vinílico, cargas e pigmentos selecionados, proporcionando acabamentos de alta qualidade e beleza decorativa com aspeto Mate.

Está indicada para todo o tipo de paredes interiores e exteriores, sobre o mais variado tipo de substratos, rebocos areado e liso, betão, cimento, tijolo, em pinturas novas ou repinturas de tintas plásticas lisas convencionais, não brilhantes.

O seu acabamento texturado permite disfarçar imperfeições e irregularidades das superfícies a pintar, conferindo-lhes um ótimo efeito decorativo.

PROPRIEDADES

- Ótima aplicabilidade, não salpicando
- Pode ser aplicada em espessuras elevadas
- Excelente capacidade para disfarçar pequenas imperfeições das superfícies
- Grande resistência à intempérie
- Bom poder de cobertura e brancura
- Filme com excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e algas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Cor	Branco e Outras
Aspeto	Mate
Densidade	1.59 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidade	120 – 150 Poises
Teor sólidos (% em peso)	79 % – Valor Teórico
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/a)	Este produto contém no máximo 29,9g/l
30g/l (2010)	

TIMITEX – TINTA TEXTURADA EXT./INT.

PROCESSO APLICAÇÃO

Suportes novos - Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de **Timisolador Acrílico Branco**. Sobre suportes alcalinos, aplicar uma demão de **Timisolador Acrílico Incolor**. Sobre gesso cartonado e estuque projetado, aplicar uma demão de **Primário Praiticryl** ou **Timisolante Aquoso Branco**.

Suportes anteriormente pintados

Interiores - Escovar para remover a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas com **Massa Timifendas** e remover gorduras e poeiras.

Exteriores - Efetuar uma lavagem com o auxílio de um jato de água sobre pressão e deixar secar; refazer as zonas danificadas e proceder como para os suportes novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de **Timisolador Acrílico Incolor**.

Suportes anteriormente caiados - Escovar cuidadosamente. Se possível efetuar uma lavagem como auxílio de um jato de água sobre pressão, deixar secar e aplicar uma demão de **Timisolador Acrílico Incolor**.

Rebocos de cimento novos – Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 28 dias. Os rebocos devem apresentar-se secos, firmes, limpos, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de **Primário Praiticryl** ou **Timisolante Aquoso Branco** e deixar secar.

Rebocos anteriormente pintados – Efetuar uma limpeza com o auxílio de um jato de água sob pressão, escovar para remover tinta velha não aderente. Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm. Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para os rebocos de cimento novos.

APLICAÇÃO

Escova ou rolo de espuma

TEMPO DE SECAGEM

Superficial: 2 a 4 horas

Repintura: 24 horas

LIMPESA DO MATERIAL

A limpeza do material deve ser feita com água imediatamente a seguir à aplicação

CONSUMO

a 1,5 m²/L/demão

DILUIÇÃO

Diluir a primeira demão com 20 % de água e a demão seguintes sem diluição

TIMITEX – TINTA TEXTURADA EXT./INT.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	≥ 5 °C
Humidade relativa	≤ 90 %
Temperatura do suporte	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

OBSERVAÇÕES

Devido ao facto deste tipo de tinta ser aplicado em camada relativamente elevada (espessa) esta só adquire resistência à chuva ao fim de 24 horas. Apesar da **Tinta Texturada Timitex** possuir um bom tempo aberto, especialmente em dias quentes e ventosos devem ser sempre aplicados panos inteiros, tendo o cuidado de, quando necessário interromper o trabalho, fazê-lo em esquinas, arestas ou zonas em que se evite a formação de emendas e sobreposição de camada, diferenças de brilho e desenho espinhado sejam minimizados. O rendimento de 1 a 1,5 m²/L/Demão é o rendimento aconselhado para se obterem bons resultados de impermeabilização, durabilidade e um aspeto final característico deste tipo de tintas. Para aumentar a durabilidade da **Tinta Texturada Timitex** deve-se utilizar o seguinte esquema de pintura, aplicar como camada de aderência uma primeira demão de **Tinta Texturada Timitex** diluída com 20% de água. Seguidamente aplicar uma demão sem diluição com escova em camada espessa e uniforme, passando de seguida o rolo de espuma ou outro adequado ao desenho pretendido.