

## TIMIZINCO- PRIMÁRIO P/ ZINCO CINZENTO (4:1)

### DESCRIÇÃO

Primário baseado em resinas alquídicas modificadas curtas em óleo passível de serem endurecidas com isocianatos, pigmentos anticorrosivos, especialmente formulado e desenvolvido para a pintura de estruturas metálicas zincadas por galvanização, metalização e eletrodeposição, no exterior quer no interior.

### PROPRIEDADES

Proteção anticorrosiva de estruturas em ambientes moderadamente agressivos.

Caracterizado por possuir facilidade de aplicação, secagem rápida, elevado poder de enchimento e boa aderência.

Primário promotor de aderência para chapa zincada compatível com uma vasta gama de tintas de acabamento.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Cor</b>	Cinzento
<b>Aspeto</b>	Mate
<b>Densidade</b>	1.560 ± 0.030 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	85 - 95 KU
<b>Teor sólidos (% em peso)</b>	74 % – Valor Teórico
<b>COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/i) 500g/l (2010)</b>	Este produto contém no máximo 499g/l

### PROCESSO APLICAÇÃO

A superfície deve estar isenta de todos os vestígios de gordura, corrosão ou qualquer outra contaminação utilizando um solvente adequado. O aço deve ser limpo com jato abrasivo até ao grau Sa 2½ de acordo com a ISO 8501-1, na sua impossibilidade recomenda-se uma limpeza com o auxílio de ferramentas mecânicas até ao grau St 3 de acordo com a ISO 8501-1.

## TIMIZINCO- PRIMÁRIO P/ ZINCO CINZENTO (4:1)

APLICAÇÃO	Pistola convencional, pistola airless e trincha
TEMPO DE SECAGEM	Superficial: 30 minutos Endurecimento: 2 – 4 horas
LIMPESA DO MATERIAL	A limpeza do material deve ser feita com <b>Diluyente S/R</b> ou <b>Diluyente Celuloso</b> imediatamente a seguir à aplicação
RENDIMENTO	8 a 12 m <sup>2</sup> /L/Demão
DILUIÇÃO	Pistola convencional – 10 a 15 % Pistola Airless – 5% max.
DILUENTE RECOMENDADO	Diluyente S/R
INTERVALO ENTRE DEMÃOS (repintura)	Mínimo – 2 horas
ESQUEMA DE PINTURA (acabamento recomendado)	Esmaltes Sintéticos ( <b>Timisinte</b> ou <b>Industrial S/R Timicor</b> ), poliuretanos e epoxy
ESPESSURA RECOMENDADA	Humida: 70 µm Seca: 38 µm
NÚMERO de COMPONENTES	2 <b>Endurecedor Timizinco (1)</b>

### CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	≥ 5 °C
Humidade relativa	≤ 90 %
Temperatura do suporte	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

### ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Em embalagens de origem seladas, acondicionadas ao abrigo da luz solar e do frio entre 5 e 40 °C, o produto tem um prazo de validade de 3 anos após a sua data de fabrico.

## TIMIZINCO- PRIMÁRIO P/ ZINCO CINZENTO (4:1)

### SEGURANÇA E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de proteção e vestuário apropriado.

Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados.

Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado.

Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer

acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a rutura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correta.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura sempre entre 5 e 40 °C.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de Segurança do produto são fundamentais.

### OBSERVAÇÕES

- (1) - Proporção da mistura dos componentes: volume – 4:1  
(Primário Timizinco / Endurecedor Timizinco)

- POT-LIFE da MISTURA: 1 a 2 horas.

### NOTA:

RESERVADO AOS UTILIZADORES PROFISSIONAIS